

Сплави_Алуком						
N	Група сплав	Означение на сплавта		Метод на леене		
		цифрово	с химически символ	НН	ВН	SC
1	AlSi10Mg	EN-AC - 43000	AlSi10Mg(a)	да	не	да
2		EN-AC - 43100	AlSi10Mg(b)	да	не	да
3		EN-AC - 43200	AlSi10Mg(Cu)	да	не	да
4	AlSi	EN-AC - 44100	AlSi12(b)	да	да	да
5		EN-AC - 44200	AlSi12(a)	да	да	да
6		EN-AC - 47000	AlSi12(Cu)	да	да	да
7		EN-AC - 44300	AlSi12(Fe)	да	да	да
8		EN-AC - 47100	AlSi12Cu1(Fe)	да	да	да
9	AlSi9Cu	EN-AC - 46200	AlSi8Cu3	да	да	да
10		EN-AC - 46000	AlSi9Cu3(Fe)	да	да	да
11	AlSi7Mg	EN-AC - 42000	AlSi7Mg	да	не	да
12		EN-AC - 42100	AlSi7Mg0,3	да	не	да
13		EN-AC - 42200	AlSi7Mg0,6	да	не	да

НН-ниско налягане

ВН- високо налягане

SC- Squeeze Casting / леене-коване/